Comparatif plastiques transparents

	Température utilisation maxi °C	Tenue aux UV	Résistance aux chocs	Résistance à l'abrasion	Contact alimentaire	Formage froid	Thermoformage	Prix
PC COMPACT	120	NON			NON			€
PC UV	120	OUI			NON			€
PC BL	120	OUI			NON			€
PC BZE	120	OUI			NON			€
PC AB	120	OUI			NON			€€€
PC AS	115	OUI			NON			€€€€
PMMA	80	OUI			*			€
PETG	65	NON						€

Désignations usuelles pages 16 et 17.
* Uniquement les jets creux.

Niveau des performances

Faible | Moyen | Bon | Très bon